

Promal Grundingsolie

Oliegrunder



Produktbeskrivelse

Promal Grundingsolie er en linoliebaseret alkydolie. Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træet i mod råd og svamp, samt øger træets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Grundning af ubehandlet eller stærkt sugende udvendige trækonstruktioner, såsom hegn, stern, udhæng og gavl, inden viderebehandling med træbeskyttelse.

Giver en udfyldt og ensartet sugende bund og sikrer en god vedhæftning for efterfølgende træbeskyttelse.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Der afrenses for løstsiddende materiale og begroninger med kardæsk, børste og algerensemiddel. Nedbrudt træ fjernes og der slibes til frisk træ.

Grundingsolie må ikke danne laklag.

Overskydende olie aftørres inden 1 time.

Træfugtigheden må ikke være højere end 15 %.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type	Grundingsolie
Anvendelse	Udvendigt træværk
Bindemiddel	Linoliealkyd
Glans (v. 60° indfald)	Ikke relevant
Vægtfylde	Ca. 0,86 kg/ltr
Forbrug	Høvlet træ: min 125 ml/m ² Ru træ: min 330ml/m ²
Fortynding	Fortyndes ikke
Tørretid v. 23°C/50% RF	6-8 timer
Overmalbar/slibbar	Efter min. 6 timer
Fuld slidstyrke	Ca. 1 uge
Påføringsmetode	Pensel ell. sprøjte
Underlag temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftens temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfugtighed	Bedst ved 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Farver	Klar
Emballagestørrelser	5 ltr
Rengøring af værktøj	Terpentin
Opbevaring	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Holdbarhed	2 år efter fremstilling
Produktets voc værdi	729 g/liter
EU VOC grænseværdi (2010)	(Kat. A/h): 750 g/l
Sikkerhed (MAL 2010)	3-1
CLP Signalord	Fare!
CLP Symboler	
V nr	770-

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Promal A/S

Joachim Wellers Vej 27
DK-7500 Holstebro
Tlf +45 96105080

Web: www.promal.dk
Mail: info@promal.dk
Shop: www.maling.nu

