

Promal Vandig grundingsolie

Grunder

Produktbeskrivelse

Vandig grundingsolie er et vandfortyndbart, farveløst og næsten lugtfrit træbeskyttelsesmiddel, tilsat fungicider. Den vandige grundingsolie er baseret på alkydbindemiddel, som har gode indtrængningsegenskaber. Det medvirker til at beskytte træet og øger træets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Grundning af ubehandlet eller stærkt sugende udvendige trækonstruktioner, såsom hegn, stjern, udhæng og gavl, inden viderebehandling med vandig træbeskyttelse.

Grundbehandling med vandig grundingsolie, er med til at sikre god vedhæftning for den efterfølgende træbeskyttelse og sikrer samtidig, at bunden er udfyldt og ensartet sugende.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Der afrenses for løstsiddende materiale og begroninger med kardæsk og algerensemiddel. Nedbrudt træ fjernes og der slibes til frisk træ.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere end 15 % og temperaturen skal være over +5° C. Anvend optimalt, pensel til påføringen.

| | |
|---------------------------|--|
| Type | Vandig Grundingsolie |
| Anvendelse | Udvendigt træværk |
| Bindemiddel | Vandig alkyd/akrylbinder |
| Glans (v. 60° indfald) | Ikke relevant |
| Vægtfylde | Ca. 1,1 kg/ltr |
| Forbrug | 6-8m ² /l afhængig af underlagets beskaffenhed |
| Fortynding | Vand |
| Tørretid v. 23°C/50% RF | 1-3 timer |
| Overmalbar/slibbar | Efter 2-4 timer afhængig af temperatur, underlag og luftfugtighed. |
| Fuld slidstyrke | - |
| Påføringsmetode | Pensel, rulle ell. sprøjte |
| Underlag temperatur | Min. 5°C Max. 25°C |
| Luftens temperatur | Min. 5°C Max. 25°C |
| Luftfugtighed | Bedst ved 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF |
| Farver | klar |
| Emballagestørrelser | 5, 10, 20, 200 ltr |
| Rengøring af værktøj | Vand og sæbe |
| Opbevaring | Køligt, frostfrit og tæt tillukket |
| Holdbarhed | 2 år efter fremstilling |
| Produktets voc værdi | 25-30 g/liter |
| EU VOC grænseværdi (2010) | (Kat. A/h): 30 g/l |
| Sikkerhed (MAL 2010) | 00-1 |
| CLP Signalord | - |
| CLP Symboler | - |
| V. nr. | 760- |

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Promal A/S

Joachim Wellers Vej 27
DK-7500 Holstebro
Tlf +45 96105080

Web: www.promal.dk
Mail: info@promal.dk
Shop: www.maling.nu

